unikalo

IMPERTHANNE S.E.L THIXO

REVETEMENT POLYURETHANNE SOUPLE THIXOTROPE POUR ETANCHEITE VERTICALE OU INCLINEE.

FA37
OCTOBRE 2012



BROSSE
ROULEAU

CLASSIFICATION : **AFNOR 36-005 famille 1 classe 6a1**

DEFINITION : Revêtement d'étanchéité thixotrope à base de résine polyuréthanne mono composante en phase solvant pour le traitement des surfaces verticales ou inclinées.

DESTINATION : Supports verticaux ou inclinés. Spécialement adapté au traitement des points singuliers relevés en façade ou en retours de balcons.

PROPRIETES : A les mêmes propriétés d'étanchéité, d'élasticité et autres que l'Imperthanne S.E.L standard mais présente des propriétés anti coulures qui le destinent au traitement des parties verticales.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :

Liant :	Résine polyuréthanne mono composante thixotrope
Aspect :	semi-brillant
Extrait sec :	90% pondéral, 87% volumique
Densité :	1,3
Dureté shore :	70
Consommation :	1,600 kg/m², minimum en deux couches. Pour surfaces inclinées 0.300kg à 0.500kg/m² en une couche à la spatule crantée avant pose de l'armature en relevés de points singuliers.
Séchage :	6h Délai entre couches : 12h à 24h Recouvrable : 12h à 36h
Teintes :	IMPERTHANNE S.E.L THIXO n'est disponible qu'en teinte RAL 7038 (Gris agate)

CARACTERISTIQUES D'APPLICATION :

Application :

Conditions d'application :	Température supérieure à 5°C. Hygrométrie inf. à 65% Température supérieure d'au moins 3°C au point de rosée.
Dilution :	Néant
Primaire conseillé :	IMPERTHANNE PRIM PU ou IMPERTHANNE PRIM EPOX selon support
Matériel d'application :	Brosse, Rouleau ou spatule crantée de 2 à 3 mm pour application possible en une seule couche.
Nettoyage du matériel :	Diluant DAF 310

IMPORTANT : Avant toute mise en œuvre :

unikalo

1- Connaître la température de rosée (par mesure à l'aide d'un Hygromètre indiquant le taux d'humidité relative, la température de l'air et au final le point de rosée)
2- Mesurer la température du support à peindre (à l'aide d'un thermomètre de contact IR)
La température du support doit être supérieure d'au moins 3℃ à la température de rosée.
3- Contrôler le taux d'humidité du support à l'aide d'un humidimètre.
Il devra être inférieur à 4% (en % de la masse sèche) sur béton, mortier, bois.

En outre, l'application doit se faire par temps sec, entre +5℃ et +35℃, et dans le cas de température <10℃, il est recommandé d'incorporer l'IMPERTHANNE accélérateur à l'IMPERTHANNE S.E.L. THIXO

PREPARATION DU SUPPORT :

Les supports doivent être conformes aux DTU les concernant et au DTU n°59.1 notamment. Les préparations doivent respecter les règles professionnelles concernant les travaux d'étanchéité réalisés par application de système d'étanchéité liquide.
Les supports doivent avoir préalablement reçu la ou les couches de primaire adaptées à leur nature et à leur état.

MODE D'EMPLOI :

Bien remuer le produit avant application à l'aide d'un malaxeur électrique à vitesse lente, jusqu'à l'obtention d'un produit homogène.
Etaler le produit à la brosse, au rouleau ou avec une spatule crantée de 2 à 3 mm.
Appliquer au minimum 1,6 kg/m² en 2 couches ou une couche (spatule crantée).

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES :

Classe de transport :	classe 3, groupe d'emballage III, catégorie de transport 3
Désignation officielle De transport :	UN 1866, Résine en solution, 3, III, (D/E)
Conditionnement :	5 kg- 10 kg- 25 kg
Stockage :	6 mois en bidon d'origine fermé et non entamé
Hygiène et sécurité :	Consulter la fiche de données de sécurité disponible chez le Distributeur et sur le site www.unikalo.com
Classement Européen :	Catégorie A/ Sous-catégorie i (Selon Directive 2004/42/CE)
Valeur limite UE de C.O.V. :	Pour sous-catégorie i : 500gr/l
C.O.V. max de ce produit :	184 gr/l

Date d'édition : 26/03/13 Date de modification : 22/10/2012 **FA37**
Annule et remplace les versions précédentes.
Avant toute mise en œuvre, veuillez vérifier qu'il s'agit de la dernière édition.

SOCIETE DES COLORANTS DU SUD - OUEST
18 rue du Meilleur Ouvrier de France - Z.I. de l'Hippodrome
33700 MERIGNAC
Tél. 05 56 34 23 08 - Fax : 05 56 13 00 73